(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. (1848. \$1888.) (1868.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869.) (1869

(43) 国際公開日 2001 年1 月25 日 (25.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/06558 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/56, 21/60

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04699

(22) 国際出願日:

2000年7月13日(13.07.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/202847

特願2000/63686

1999年7月16日(16.07.1999) JP 2000年3月8日(08.03.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塚原法人 (TSUKAHARA, Norihito) [JP/JP]; 〒619-0224 京都府 相楽郡木津町兜台2-1-1 エスタ高の原3-403 Kyoto (JP). 秋口尚士 (AKIGUCHI, Takashi) [JP/JP]; 〒546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂4-9-23 Osaka (JP). 宮川秀規 (MIYAKAWA, Hidenori) [JP/JP]; 〒570-0056 大阪府守口市寺内町1-6-12-303 Osaka (JP).

(74) 代理人: 青山 葆、外(AOYAMA, Tamotsu et al.); 〒 540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMP ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).


(81) 指定国 (国内): US.

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[続葉有]

(54) Title: PACKAGE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF

(54) 発明の名称: 半導体素子パッケージ製造方法及びそれにより製造された半導体素子パッケージ




(57) Abstract: Bumps (4, 4A) are formed on electrodes (5) of a semiconductor device (3). A thermoplastic sheet (7a) is overlaid on the semiconductor element and melted by hot pressing so that thermoplastic resin (7) can cover the whole semiconductor device except bump tops (9). After the hot pressing, the thermoplastic resin is cut.

В



(57) 要約:



半導体素子(3)の素子電極(5)上にバンプ(4,4A)を形成し、熱可塑性樹脂シート(7a)と半導体素子を位置合わせし、シートと半導体素子を熱プレスしてシートを溶融して半導体素子のバンプの端面(9)以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部(7)を形成し、熱プレス後の熱可塑性樹脂部をカットする。

WO 01/06558 A1

WO 01/06558 A1



添付公開 類: — 国際調査報告 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

半導体素子パッケージ製造方法及びそれにより製造された半導体素子パッケージ

5

技術分野

本発明は、半導体素子を高密度・薄型、高生産性、高信頼性で実装することを可能にする半導体素子パッケージの製造方法及びそれを用いた電子部品モジュールの製造方法、非接触ICカードの製造方法、及び、半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージ、及び、半導体素子パッケージや電子部品モジュールなどの半導体素子実装済部品の製造方法、上記半導体素子実装済部品の製造方法を利用した半導体素子実装済完成品の製造方法、上記半導体素子実装済完成品の製造方法により製造された半導体素子実装済完成品に関するものである。

15

20

10

背景技術

従来の上記半導体素子パッケージについて、図18~図21を参照しながら 説明する。

図20A、図20B、図20C、図20D及び図21は、製造方法を工程ごとに図示したものである。図19に工程図を示す。

まず、図19のステップS101において、ウェハーのダイシングが行われたのち、ステップS102において、図20Aに示すように、半導体素子103の各素子電極105上にワイヤボンディング法によりバンプ104を形成する。106は半導体素子103のアクティブ面を保護するパッシベーション膜である。

25

次に、ステップS103において、図20Bに示すように、バンプ104上 に導電性接着剤116を転写法により形成する。導電性接着剤116は主として、Ag、Cu等の粒子をフィラーとしたエポキシ系の接着剤が用いられる。

. 2

次に、ステップS 1 0 4 において、図 2 0 C に示すように、セラミック、ガラスエポキシ等で形成された回路基板 1 1 5 の各電極 1 1 7 と半導体素子 1 0 3 の各バンプ 1 0 4 が電気的に接続するように搭載し、ステップS 1 0 5 において導電性接着剤 1 1 6 を熱硬化する。導電性接着剤 1 1 6 の標準的な硬化条件は、1 4 0 \mathbb{C} 、2 0 分である。

5

10

15

20

25

次に、ステップS106において、図20Dに示すように、半導体素子103と回路基板115の隙間にディスペンサー122により信頼性を確保する為の封止剤121を充填し、ステップS107において熱硬化させる。熱硬化の平均的な条件は、140 \mathbb{C} で4時間である。

次に、ステップS108において、図21に示すように、回路基板115の 半導体素子103の搭載面と反対側に形成された電極118上にクリーム半田 120を印刷した後、ステップS109においてAu、Cu、Ag等の金属粒 子119をマウントし、ステップS110においてリフロー炉に通して、図1 8に示す半導体素子パッケージを得る。

以上、ステップS101からステップS110までの工程を経て、図18の 半導体素子パッケージが完成する。

しかしながら、上記従来の半導体素子パッケージの製造方法及び構造では、 工程数が多く、また導電性接着剤 1 1 6 及び封止剤 1 2 1 の硬化に時間を要す る為、生産性が悪いという問題があった。また、回路基板 1 1 5 は厚み約 0 . 5 mmあり、半導体素子 1 0 3 の厚みと合わせると半導体素子パッケージ厚み が約 1 mmとなり、パッケージの薄型性に難があり、例えば、非接触 I Cカー ドのように厚み 0 . 7 6 mm以下に規制されている商品には適用できないとい う問題があった。

従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、高品質、高生産性で薄型の半導体素子パッケージの製造方法及びそれを用いた電子部品モジュールの製造方法、非接触ICカードの製造方法、及び、半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージ、及び、半導体素子パッケージや電子部品モジュールなどの半導体素子実装済部品の製造方法、上記半導

体素子実装済部品の製造方法を利用した半導体素子実装済完成品の製造方法、 上記半導体素子実装済完成品の製造方法により製造された半導体素子実装済完成品を提供することにある。

5 発明の開示

10

15

20

25

上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。

本発明の第1態様によれば、半導体素子の素子電極上にワイヤボンディング 法を用いてバンプを形成し、

熱可塑性樹脂シートと上記半導体素子を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性樹脂 シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面以外の部分を覆う熱可塑 性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第2態様によれば、半導体ウェーハをダイシングして得られた個片 の半導体素子の素子電極上にワイヤボンディング法を用いてバンプを形成し、

熱可塑性樹脂シート上に一個若しくは複数個の上記個片半導体素子を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記個片半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性 樹脂シートを溶融して上記個片半導体素子の上記バンプの端面以外の部分を覆 う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第3態様によれば、半導体ウェーハの半導体素子電極上にワイヤボ ンディング法を用いてバンプを形成し、

上記バンプが形成された上記半導体ウェーハをダイシングし、個片の半導体素子に分割し、

熱可塑性樹脂シート上に一個若しくは複数個の上記個片半導体素子を位置合

わせし、

5

15

20

25

上記熱可塑性樹脂シートと上記個片半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性 樹脂シートを溶融して上記個片半導体素子の上記バンプの端面以外の部分を覆 う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第4態様によれば、半導体ウェーハの半導体素子電極上にワイヤボンディング法を用いてバンプを形成し、

上記半導体ウェーハに熱可塑性樹脂シートを位置合わせし、

10 上記半導体ウェーハと上記熱可塑性樹脂シートを熱プレスして上記熱可塑性 樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハの上記バンプの端面以外の部分を覆 う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第5態様によれば、第1態様又は第2態様又は第3態様に記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージのバンプの露出した端面側の熱可塑性樹脂部に導電性ペーストを用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体素子パッケージを熱可塑性樹脂シート上に位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第6態様によれば、第5態様に記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージの電極面側に導電性ペーストを用い

10

15

20

25

て回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体素子パッケージを熱可塑性樹脂シート上に位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを所定回数行い、パッケージを多層化する半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第7態様によれば、第4態様に記載の半導体素子パッケージ製造方法において、熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングする前の上記半導体ウェーハの電極面側に導電性ペーストを用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体ウェーハを熱可塑性樹脂シートに位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

上記金属粒子を有しかつ熱プレスされた上記半導体ウェーハをダイシングすることを備える半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

本発明の第8態様によれば、第4態様に記載の半導体素子パッケージ製造方法において、熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングする前の上記半導体ウェーハの電極面側に導電性ペーストを用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体ウェーハを熱可塑性樹脂シートに位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハ

6

の上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部を形成することを所定 回数繰り返して多層化した後、上記金属粒子を有しかつ熱プレスされた上記半 導体ウェーハをダイシングするこを備える半導体素子パッケージ製造方法を提 供する。

本発明の第9態様によれば、上記熱可塑性樹脂部を形成するとき、上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面以外の上記バンプが形成された上記半導体素子の面を覆うようにした第1~8態様のいずれか1つに記載の半導体素子パッケージ製造方法を提供する。

5

10

15

20

25

本発明の第10態様によれば、第1熱可塑性樹脂シート上に導電性ペーストを用いて回路パターンを印刷し、

上記第1熱可塑性樹脂シートの上記回路パターンの所定位置に第1態様から 第8態様のいずれかに記載の上記半導体素子パッケージ製造方法により製造さ れた半導体素子パッケージ及び電子部品を搭載し、

上記半導体素子パッケージ及び上記電子部品が搭載された上記第1熱可塑性 樹脂シートに第2熱可塑性樹脂シートを位置合わせし、熱プレスして上記第2 熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体パッケージ及び上記電子部品を覆う 熱可塑性樹脂部を形成することを備える電子部品モジュール製造方法を提供す る。

本発明の第11態様によれば、上記熱可塑性樹脂部を形成するとき、上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面以外の上記バンプが形成された上記半導体素子の面を覆うようにした第10態様に記載の電子部品モジュール製造方法を提供する。

本発明の第12態様によれば、ICチップと外部と送受信を行う為のアンテナコイルとを有する非接触ICカードであって、

熱可塑性樹脂基材に導電性ペーストにて、上記ICチップのIC電極部と電気的に接続可能な回路パターン、若しくは、上記アンテナコイルを構成するコイルパターンを含む上記IC電極部と電気的に接続する回路パターンを印刷し、上記ICチップを有しかつ第1態様から第9態様のいずれかに記載の上記半

10

15

20

25

上記導電性ペーストを硬化させ、

上記導電性ペースト硬化後の上記熱可塑性樹脂基材の上記半導体素子パッケージ搭載面側に熱可塑性樹脂シートを位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージを覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットし、カード化することを備える非接触ICカードの製造方法を提供する。

本発明の第13態様によれば、第1態様から第8態様のいずれかに記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造される半導体素子パッケージを提供する。

本発明の第14態様によれば、第9態様に記載の半導体素子パッケージ製造 方法により製造される半導体素子パッケージを提供する。

本発明の第15態様によれば、半導体素子のバンプに接触して上記半導体素子と電気的に接続され導電性ペーストにて形成される回路パターンを基材のパターン形成面上に形成して当該回路パターンへの上記半導体素子の実装を行なう半導体素子実装済部品の製造方法において、

上記基材に上記半導体素子を挿入するとともに、上記パターン形成面に上記 半導体素子の上記バンプを露出させた状態で近接させ、

上記パターン形成面に露出した上記バンプに対して、上記回路パターンと上記バンプとの接触面積を増加させる接触面積増加部を形成することを備える半導体素子実装済部品の製造方法を提供する。

本発明の第16態様によれば、上記接触面積増加時に、上記バンプ又は上記 バンプ近傍の上記パターン形成面に接触して増加部形成部材により上記接触面 積増加部を形成し、

上記増加部形成部材を上記バンプ又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面

10

15

20

25

に押圧する第15記載の半導体素子実装済部品の製造方法を提供する。

本発明の第17態様によれば、上記増加部形成部材は円筒形状であるとき、 上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプ に上記接触面積増加部としての突部を形成する、請求項16記載の半導体素子 実装済部品の製造方法を提供する。

本発明の第18態様によれば、上記増加部形成部材が先端に凹凸部を有するとき、上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプに上記接触面積増加部としての凹凸部を形成する、請求項16記載の半導体素子実装済部品の製造方法を提供する。

本発明の第19態様によれば、上記増加部形成部材が円筒形状であるとき、 上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプ近傍の上記パターン形 成面を押圧して上記バンプ近傍に接触面積増加用溝を形成して上記バンプを上 記基材から露出させる、請求項16記載の半導体素子実装済部品の製造方法を 提供する。

本発明の第20態様によれば、請求項15から19のいずれか1つの態様に 記載の半導体素子実装済部品の製造方法により製造された半導体素子実装済部 品を封止する半導体素子実装済完成品の製造方法を提供する。

本発明の第21態様によれば、第15から19のいずれか1つの態様に記載の半導体素子実装済部品の製造方法にて製造された半導体素子実装済部品を備える半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第22態様によれば、第20の態様に記載の半導体素子実装済完成 品の製造方法にて製造される半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第23態様によれば、上記半導体素子実装済完成品は非接触ICカードである、第21記載の半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第24態様によれば、上記半導体素子実装済完成品は非接触ICカードである、請求項22記載の半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第25態様によれば、半導体素子のバンプに接触して上記半導体素子と電気的に接続され導電性ペーストにて形成される回路パターンを基材のパ

10

15

20

25

ターン形成面上に形成することで当該回路パターンへの上記半導体素子の実装 を行なう半導体素子実装済部品の製造装置において、

上記基材に上記半導体素子を挿入するとともに、上記パターン形成面に上記 半導体素子の上記バンプを露出させ又は非露出な状態で近接させる半導体素子 押圧装置と、

上記パターン形成面に露出又は近接した上記バンプに対して、上記回路パターンと上記バンプとの接触面積を増加させる接触面積増加部を形成する接触面積増加装置と、

を備える半導体素子実装済部品の製造装置を提供する。

本発明の第16態様によれば、上記接触面積増加装置は、

上記バンプに接触して、又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面に接触して上記接触面積増加部を形成する増加部形成部材と、

上記増加部形成部材を上記バンプ又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面に押圧する増加部形成部材用押圧装置とを有する、請求項25記載の半導体素子実装済部品の製造装置を提供する。

本発明の第27態様によれば、上記増加部形成部材は、円筒形状にてなり、 上記増加部形成部材用押圧装置による押圧動作にて上記バンプを成形して上記 バンプに上記接触面積増加部としての突部を形成する、請求項26記載の半導 体素子実装済部品の製造装置を提供する。

本発明の第28態様によれば、上記増加部形成部材は、先端に凹凸部を有し、 上記増加部形成部材用押圧装置による押圧動作にて上記バンプを成形して上記 バンプに上記接触面積増加部としての凹凸部を形成する、請求項26記載の半 導体素子実装済部品の製造装置を提供する。

本発明の第29態様によれば、上記増加部形成部材は、円筒形状にてなり、 上記増加部形成部材用押圧装置による押圧動作にて上記バンプ近傍の上記パタ ーン形成面を押圧して上記バンプ近傍に接触面積増加用溝を形成して上記バン プを上記基材から露出させる、請求項26記載の半導体素子実装済部品の製造 装置を提供する。

10

15

20

25

本発明の第30態様によれば、請求項25から29のいずれか1つの態様に 記載の半導体素子実装済部品の製造装置と、

上記半導体素子実装済部品の製造装置にて製造された半導体素子実装済部品 を封止する封止装置と、

を備える半導体素子実装済完成品の製造装置を提供する。

本発明の第31態様によれば、第25から29のいずれか1つの態様に記載の半導体素子実装済部品の製造装置にて製造された半導体素子実装済部品を備える半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第32態様によれば、第30の態様に記載の半導体素子実装済完成 品の製造装置にて製造される半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第33態様によれば、上記半導体素子実装済完成品は非接触ICカードである、第31の態様に記載の半導体素子実装済完成品を提供する。

本発明の第34態様によれば、上記半導体素子実装済完成品は非接触ICカードである、第32の態様に記載の半導体素子実装済完成品を提供する。

図面の簡単な説明

本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実 施形態に関連した次の記述から明らかになる。この図面においては、

図1A,図1Bは、それぞれ、本発明の第1実施形態及び第2実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法により製造される半導体素子パッケージの一部断面図であり、

図2は、本発明の第1実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を 示す工程図であり、

図3A, 図3B, 図3C, 図3D, 図3Eは、図2の上記第1実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図であり、

図4A, 図4Bは、図3Eに続く、図2の上記第1実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図であり、

図5A, 図5B, 図5Cは、上記第1実施形態にかかる半導体素子電極上の

10

15

20

25

11

バンプ形状の外観を説明するための一部断面図であり、

図6は、本発明の第2実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図でり、

図7は、本発明の第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を 示す工程図であり、

図8A, 図8B, 図8Cは、それぞれ図7の上記第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための説明図であり、

図9A, 図9B, 図9Cは、図8Cに続く、図7の上記第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図であり、

図10A, 図10Bは、本発明の第4実施形態にかかる半導体素子パッケージを説明するための一部断面図であり、

図11は、図10A、図10Bの上記第4実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図であり、

図12は、本発明の第5実施形態にかかる半導体素子パッケージを説明するための一部断面図であり、

図13は、上記第5実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図であり、

図14A、図14B、図14C、図14Dは、それぞれ、本発明の第6実施 形態にかかる電子部品モジュールの製造方法を説明するための一部断面図であ り、

図15は、上記第6実施形態にかかる電子部品モジュールの製造方法を示す 工程図であり、

図16A、図16B、図16C、図16Dは、それぞれ、本発明の第7実施 形態にかかる非接触ICカードの製造方法を説明するための一部断面図であり、

図17は、上記第7実施形態にかかる非接触ICカードの製造方法を示す工程図であり、

図18は、従来の半導体素子パッケージを説明するための一部断面図であり、 図19は、従来の半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図であり、 図20A,図20B,図20C,図20Dは、それぞれ従来の半導体素子パッケージを説明するための一部断面図であり、

図21は、従来の半導体素子パッケージを説明するための一部断面図であり、 図22は、本発明の第8実施形態における半導体部品実装済完成品の断面図

であり、

5

10

15

20

25

図23は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ201における状態を示す図であり、

図24は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ202における状態を示す図であり、

図25は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ203における状態を示す図であり、

図26は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ204における状態を示す図であり、

図27は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ205における状態を示す図であり、

図28は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ206における状態を示す図であり、

図29は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を説明する為の 図であり、ステップ207における状態を示す図であり、

図30は、図22に示す半導体部品実装済完成品に備わる半導体部品実装済 部品について、電子部品を回路パターン上に装着した状態を示す図であり、

図31は、図30に示す半導体部品実装済部品をラミネート処理した状態を示す断面図であり、

図32は、図22に示す半導体部品実装済完成品が非接触ICカードの場合であって、該非接触ICカードに備わる半導体部品実装済部品の平面図であり、図33は、図32に示すI-I部における断面図であり、

図34は、図32における非接触ICカードの上記I-I部における断面図であり、

10

15

25

図35は、図32における非接触ICカードにて、ジャンパーを設けた状態を示す平面図であり、

図36は、図22に示す半導体部品実装済完成品の製造過程を示すフローチャートであり、

図37は、ジャンパーを設けた図32における非接触ICカードの変形例の 断面図であり、

図38は、図28に示す半導体部品実装済部品の変形例における断面図であり、

図39は、図27に示す増加部形成部材の変形例を示す図であり、

図40は、図27に示す増加部形成部材の別の変形例を示す図であり、

図41は、従来の非接触ICカードの構造を示す斜視図であり、

図42は、従来の非接触ICカードの製造工程を示すフローチャートであり、

図43は、従来の非接触ICカードの製造工程を示す断面図であり、

図44は、従来の非接触ICカードの製造工程を示す断面図であり、

図45は、従来の非接触ICカードの製造工程を示す断面図であり、

図46は、従来の非接触ICカードの製造工程を示す断面図であり、

図47は、従来の非接触 I Cカードの構造を示す断面図であり、

図48は、従来の非接触ICカードの不具合状態を示す断面図である。

20 発明を実施するための最良の形態

本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付している。

以下、添付図面を参照して本発明のいくつかの実施形態について説明し、本 発明の理解に供する。なお、以下の実施形態は本発明を具現化した一例であっ て、本発明の技術範囲を限定するものではない。

(第1実施形態及び第2実施形態)

図1A, 図1Bは、それぞれ、本発明の第1実施形態及び第2実施形態にかかる半導体素子パッケージの概略構成を示す一部断面図である。

14

図1Aに示すように第1実施形態にかかる半導体素子パッケージは、各素子電極5上にワイヤボンディング法によりバンプ4が形成された半導体素子3と、半導体素子3の周囲を覆う熱可塑性樹脂部7とで構成されている。各バンプ4の端面9は図1Aに示すように熱可塑性樹脂部7の表面に露出しており、外部と電気的接続が取れる構造になっている。図1Aにおける6は半導体素子3のアクティブ面を保護するパッシベーション膜である。

図1Aにおいて半導体素子3の側部の端面は丸印で囲まれた①に示すように 熱可塑性樹脂部7で覆われた構造になっているが、図1Bの丸印で囲まれた② に示すように半導体素子3の側部の端面が露出した構造でも良い。

その違いは、以下に後述する半導体素子パッケージの製造方法の違いに起因する。

(第1実施形態)

5

10

15

20

25

図2は本発明の第1実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図である。図3A,図3B,図3C,図3D,図3Eは図2の上記第1 実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図である。図4A,図4Bは、図3Eに続く、図2の上記第1実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図である。図5A,図5B,図5Cは上記第1実施形態にかかる半導体素子電極上のバンプ形状の外観を説明するための一部断面図である。

図3Aにおいて、1は半導体ウェーハであり、2はダイシングソーを示す。 図2のステップS1において、半導体ウェーハ1はダイシングされ、個片の半 導体素子3に分割される。

次に、ステップS2において、図3Bに示すように、個片に分割された半導体素子3の各素子電極5上にAuやCu、半田等で形成された金属ワイヤを用いたワイヤボンディング法により、バンプ4を形成する。

次に、ステップS3において、図3Cに示すように、バンプ4が形成された 半導体素子3をポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネート、 若しくはアクリロニトリルブタジエンスチレン等の熱可塑性樹脂で形成された

10

15

20

25

15

シート7a上に一個若しくは複数個マウントする。熱可塑性樹脂シート7aの厚みは、基本的に半導体素子3の厚みとバンプ4の高さを合わせた厚み以下にすることが望ましい。例えば、半導体素子3の厚みが0.18mm、バンプ4の高さが0.04mmの場合、熱可塑性樹脂シート7aは厚み0.2mmのものを用いる。

次に、ステップS4において、図3Dに示すように、熱プレス板8Aに対向する熱プレス板8Bに熱可塑性樹脂シート7aが載置して、半導体素子3がマウントされた熱可塑性樹脂シート7aを熱プレス板8A、8Bの間に挟み、熱プレス板8Aを熱プレス板8Bに対して相対的に押圧させることにより、熱プレスを実施して熱可塑性樹脂シート7aを溶融させて半導体素子3の上面以外の面を覆うともに、半導体素子3の各バンプ4の側面も覆いかつその端面9のみが露出するようにする。溶融後の熱可塑性樹脂シート7aは冷却されて熱可塑性樹脂部7を構成する。熱プレスの条件は、例えばポリエチレンテレフタレートを熱可塑性樹脂シート7aに用いた場合、圧力30kg/cm²(約30×10⁵Pa)、温度120℃、プレス時間1分である。尚、温度、圧力は熱可塑性樹脂シート7aの材質により、異なる。図3Eは熱プレス後の状態を示した断面図である。

次に、ステップS5において、熱可塑性樹脂部7を図4Aに示す所定の位置 Aでカットする。半導体素子3の側部の端面からカット位置Aまでの距離は特に指定しない。

以上の工程を経て、ステップS7において、図4Bに示すように、第1実施 形態における半導体素子パッケージが完成する。これが、図1Aに示す半導体 素子パッケージである。

また、半導体素子3の電極5上に形成するバンプ4は図5Aに示す形状のバンプ4(一般的に、引きちぎりバンプと呼ばれている。)でも図5Bに示す形状のバンプ4A(一般的に、2段突起バンプと呼ばれている。)でもよい。しかし、好適には、高さのばらつき寸法Bが小さい2段突起バンプ4Aの方が、図5Cに示すように、熱プレス後、熱可塑性樹脂部7の表面から露出するバン

16

プ4の端面9の面積Cが安定する為、望ましい。

この第1実施形態では、図2のステップS7に示すように半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子3と熱可塑性樹脂部7を合わせた厚みしかない為、従来例に示す図21の半導体素子パッケージとは異なり、大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示す導電性接着剤16及び封止剤21が無い為、また、導電性接着剤や封止剤の硬化に要する時間が無い為、大幅な生産性の向上が図れる。

(第2実施形態)

5

10

15

20

25

図6は本発明の第2実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図である。上記第2実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法では、図6のステップS11において半導体ウェーハ1の状態でバンプ4を形成した後、ステップS12においてダイシングして個片の半導体素子3に分割する点で第1実施形態とは異なる。その後、ステップS13において、熱可塑性樹脂シート7aの上にマウントし、ステップS14において熱プレス後、ステップS15において熱可塑性樹脂部7をカットする点においては、それぞれ、第1実施形態のステップS3、S4、S5と同様である。

この第2実施形態においても、半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子3と熱可塑性樹脂部7を合わせた厚みしかない為、従来例に示す図21の半導体素子パッケージとは異なり、大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示す導電性接着剤16及び封止剤21が無い為、また、導電性接着剤や封止剤の硬化に要する時間が無い為、大幅な生産性の向上が図れる。

(第3実施形態)

次に図7は本発明の第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法の工程図である。図8A,図8B,図8Cはそれぞれ図7の上記第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための説明図である。図9A,図9B,図9Cは、図8Cに続く、図7の上記第3実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を説明するための一部断面図である。

図7のステップS21において、図8Aに示すように、半導体ウェーハ1の

17

電極素子上にワイヤボンディング法により、バンプ4を形成する。61は、ワイヤボンディング装置に備えられ、かつ、AuやCu、半田等で形成された金属ワイヤを保持するキャピラリーであり、60はそのキャピラリー61を保持し、圧力・超音波を印可する為のワイヤボンディング装置のホーンである。

5

10

15

20

25

次に、ステップS22において、図8Bに示すように、バンプ4が形成された半導体ウェーハ1に対向する形で、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネート、若しくはアクリロニトリルブタジエンスチレン等の熱可塑性樹脂で形成された熱可塑性樹脂シート7bを配置する。熱可塑性樹脂シート7bの厚みは、基本的にバンプ4の高さ以下にすることが望ましい。例えば、バンプ4の高さが0.04mmの場合、熱可塑性樹脂シート7bは厚み0.03mmのものを用いる。

次に、ステップS 2 3 において、図8 C に示すように、熱プレス板8 C に対向する熱プレス板8 D に半導体ウェーハ1 が載置され、半導体ウェーハ1 とそれに対向する形で配置された熱可塑性樹脂シート 7 b を熱プレス板8 C 、8 D の間に挟み、熱プレス板8 C を熱プレス板8 D に対して相対的に押圧させることにより、熱プレスを実施して熱可塑性樹脂シート 7 b を溶融させて半導体ウェーハ1 の上面を覆うともに、半導体ウェーハ1 の各バンプ4 の側面も覆いかつその端面 9 のみが露出するようにする。溶融後の熱可塑性樹脂シート 7 b は冷却されて熱可塑性樹脂部 7 を構成する。熱プレスの条件は、例えばポリエチレンテレフタレートを熱可塑性樹脂シート 7 b に用いた場合、圧力 3 0 k g / c m²(約 3 0 × 1 0 5 P a)、温度 1 2 0 $^{\circ}$ C、プレス時間 1 分である。尚、温度、圧力は熱可塑性樹脂シート 7 b の材質により、異なる。図 9 A は熱プレス後の状態を示した断面図である。

次に、ステップS24において、図9Bに示すように、熱可塑性樹脂シート7bが熱プレスされて熱可塑性樹脂部7となった半導体ウェーハ1を、ダイシングソー2により、ダイシングし、個片の半導体素子パッケージ3に分割する。図9Cは分割後の半導体素子パッケージ3を示した断面図であり、図1Bに示す半導体素子3の側部の端面が露出した②の構造となる。

18

以上の工程を経て、第3実施形態における半導体素子パッケージが完成する。 この第3実施形態においても、半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子 3と熱可塑性樹脂部7を合わせた厚みしかない為、従来例に示す図12の半導 体素子パッケージとは異なり、大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示す導電性接着剤16及び封止剤21が無い為、また、導電性接着剤及び封止剤 の硬化に要する時間が無い為、大幅な生産性の向上が図れる。

(第4実施形態)

5

10

15

20

25

図10A,図10Bは本発明の第4実施形態にかかる半導体素子パッケージを説明するための一部断面図である。図11は図10A及び図10Bの上記第4実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図である。上記第4実施形態にかかる半導体素子パッケージは、図10A及び図10Bに示すように、図1A,図1Bに示す第1実施形態若しくは及び第2実施形態の半導体素子パッケージにおいて、各バンプ4の端面9が露出した熱可塑性樹脂部7上に導電性ペースト12により回路パターンが形成され、その上にマウントされた金属粒子11が熱可塑性樹脂部7cで覆われ、且つ、金属粒子11の端面が熱可塑性樹脂部7cの表面に露出した構造となっている。

まず、図11のステップS31において、第1実施形態若しくは第2実施形態により作製された図1A若しくは図1Bに示す半導体素子パッケージの各電極端面側すなわち各バンプ4の端面側に導電性ペースト12により、回路パターンを形成する。導電性ペースト12は熱硬化型、熱可塑性のどちらでも良い。次に、ステップS32において、上記ステップS31で形成した回路パターンの所定の位置の位置に金属粒子11をマウントし、ステップS33において回路パターンを形成する導電性ペースト12を熱硬化する。

上記金属粒子11は電気的導通が図れるAu、Cu、若しくはNi等を用い、その形状は球状でも、それ以の形状でも良い。その大きさは、ステップS34におけるカバーする側の熱可塑性樹脂シートの厚みで決まり、ステップS35の熱プレス後に金属粒子11の端面が熱可塑性樹脂シートから露出して、外部と電気的導通が取れる大きさとする。例えば、厚さ100 μ mの熱可塑性樹脂

10

15

20

25

19

フィルムを用いた場合には、直径0.5mm前後の金属粒子11を用いる。

また、導電性ペースト12の熱硬化条件は、標準的なもので140 \mathbb{C} 、10分程である。

ステップS34では、半導体素子パッケージの回路パターンが形成された面と対向する形で、熱可塑性樹脂シートを配置する。

次に、ステップS35において熱プレスし、必要であれば熱可塑性樹脂シートをカットすることにより、図10Aに示す半導体素子パッケージが完成する。ここでは、上記熱可塑性樹脂シートにより熱可塑性樹脂部7cが構成されている。

上記ステップS35の後、ステップS36に進むことなく停止することによ り、上記図10Aに示す半導体素子パッケージが完成する一方、更に、必要に 応じて、ステップS35の後、ステップS36の回路パターン印刷工程(ステ ップS31と同様な工程)、ステップS37の金属粒子マウント工程(ステッ プS32と同様な工程)、ステップS38のペースト硬化工程(ステップS3 3と同様な工程)、ステップS39のシート上へのマウント工程(ステップS 34と同様な工程)、ステップS40の熱プレス工程(ステップS35と同様 な工程)までの5工程を行うことにより、図10Aの半導体パッケージの熱可 塑性樹脂部7cから露出した金属粒子11の端面側に導電性ペースト12によ り、回路パターンを形成し、当該回路パターンの所定の位置の位置に金属粒子 11をマウントし、導電性ペースト12を熱硬化し、熱可塑性樹脂シートをマ ウントしたのち熱プレスして熱可塑性樹脂部7cの上にさらに別の熱可塑性樹 脂部7dを形成する。これにより、図10Bに示す多層化された半導体パッケ ージを作製することが出来る。上記ステップS36~S40までの5工程を必 要回数繰り返すことにより、回路パターンと金属粒子11を含む熱可塑性樹脂 部を熱可塑性樹脂部7d上にさらに必要数だけ形成することができる。

この第4実施形態においても、半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子 3と熱可塑性樹脂部を合わせた厚みしかない為、従来例に示す図215の半導 体素子パッケージとは異なり、大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示

20

す導電性接着剤16及び封止剤21が無い為、また、導電性接着剤及び封止剤の硬化に要する時間が無い為、大幅な生産性の向上が図れる。更に、安価に多層化された高密度の半導体パッケージの供給が可能となる。

(第5実施形態)

5

図12は本発明の第5実施形態にかかる半導体素子パッケージを説明するための一部断面図である。図13は上記第5実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法を示す工程図である。

上記第5実施形態にかかる半導体素子パッケージの製造方法は、図12に示すように、第3実施形態で示した半導体素子パッケージにおいて、各バンプ4の端面9が露出した熱可塑性樹脂部7上に導電性ペースト12により回路パターンが形成され、その上にマウントされた金属粒子11が熱可塑性樹脂部7cの表面に露出した構造となっている。

15

10

図13のステップS51からステップS53は、第3実施形態における図7のステップS21~ステップS23、すなわち、半導体ウェーハ1にバンプ4を形成した後、熱可塑性樹脂シート7を対向させ、熱プレスする工程までと同様である。

20

その後、ステップS 5 4 において、上記熱可塑性樹脂シート 7 が熱プレスされた半導体ウェーハ 1 の電極端面側すなわちバンプ端面側に導電性ペースト 1 2 により、回路パターンを形成する。導電性ペースト 1 2 は熱硬化型、熱可塑性のどちらでも良い。

次に、ステップS55において、回路パターンの所定の位置の位置に金属粒子11をマウントし、ステップS56において、回路パターンを形成する導電性ペースト12を熱硬化する。

25

上記金属粒子11は電気的導通が図れるAu、Cu、若しくはNi等を用い、その形状は球状でも、それ以の形状でも良い。その大きさはカバーする側の先の熱可塑性樹脂シート7とは別の新たな熱可塑性樹脂シートの厚みで決まり、熱プレス後に金属粒子11の端面が熱可塑性樹脂シートから露出して、外部と

10

15

20

25

電気的導通が取れる大きさとする。例えば100μmの熱可塑性樹脂シートを 用いた場合で、直径0.5mm前後の金属粒子11を用いる。

また、導電性ペースト12の熱硬化条件は、標準的なもので140 \mathbb{C} 、10分程である。

次に、ステップS57において、図8Cに示したす熱プレス板8C、8Dと 同様な熱プレス板を使用して、一方の熱プレス板に対向する他方の熱プレス板 に半導体ウェーハ1が載置され、半導体ウェーハ1の回路パターンが形成され た面と対向する形で、熱可塑性樹脂シートを配置して上記一対の熱プレス板の 間に挟み、一方の熱プレス板を他方の熱プレス板に対して相対的に押圧させる ことにより、ステップS58において熱プレスを実施して熱可塑性樹脂シート を溶融させて半導体ウェーハ1の上面を覆うともに、半導体ウェーハ1の各金 属粒子11の側面も覆いかつその端面のみが露出するようにする。溶融後の熱 可塑性樹脂シートは冷却されて熱可塑性樹脂部 7 c を構成する。この結果、熱 可塑性樹脂部7の上に回路パターンと金属粒子11を含む熱可塑性樹脂部7c が形成されることになり、さらに、ステップS54~ステップS58を繰り返 すことにより、図12に示すように、回路パターンと金属粒子を含む熱可塑性 樹脂部7dを熱可塑性樹脂部7c上に形成することができて、多層化が容易に 行える。このように、ステップS54~ステップS58を必要回数繰り返すこ とにより、回路パターンと金属粒子を含む熱可塑性樹脂部を先に形成されてい る熱可塑性樹脂部上に必要数だけ形成することができる。

最後に、ステップS59において、熱可塑性樹脂シートが熱プレスされた半導体ウェーハ1をダイシングすることにより、図12に示す半導体素子パッケージが完成する。

この第5実施形態においても半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子と 熱可塑性樹脂部を合わせた厚みしかない為、従来例に示す図21の半導体素子 パッケージとは異なり、大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示す導電 性接着剤16及び封止剤21が無い為、また、導電性接着剤及び封止剤の硬化 に要する時間が無い為、大幅な生産性の向上が図れる。更に、安価に多層化さ

れた高密度の半導体パッケージの供給が可能となる。

(第6実施形態)

5

10

15

20

25

図14A、図14B、図14C、図14Dは本発明の第6実施形態にかかる電子部品モジュールの製造方法を説明するための一部断面図である。図15は上記第6実施形態にかかる電子部品モジュールの製造方法を示す工程図である。

上記第6実施形態にかかる電子部品モジュールの製造方法は、第1実施形態 ~第5実施形態で示した半導体素子パッケージを用いた電子部品モジュールに 関するものである。

図14Aに示すように、図15のステップS61において、13はポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネート、若しくはアクリロニトリルブタジエンスチレン等の熱可塑性樹脂で形成されたフィルム基板である。フィルム基板13上には、熱硬化型又は熱可塑性導電性ペースト12により回路パターンが形成されている。

次に、図14Bに示すように、ステップS62において、回路パターンの所定の位置に、半導体パッケージ14、並びに、抵抗及びコンデンサ等の受動部品などの電子部品15をマウントした後、導電性ペースト12を熱硬化する。

次に、図14Cに示すように、ステップS63において、熱プレス板8Eに対向する熱プレス板8Fにフィルム基板13が載置され、フィルム基板13の回路基板が形成されている側に対向する形で、半導体パッケージ14及び電子部品15の上に、カバーシートとして熱可塑性樹脂シート13Aを配置して熱プレス板8E、8Fの間に挟む。熱可塑性樹脂シート13Aの厚みは、半導体素子パッケージ14又は電子部品15のうちのいずれか厚い方の厚み以上であることが望ましい。その後、ステップS64において、熱プレスを実施して熱プレス板8Fに対して相対的に押圧させることにより、熱プレスを実施して熱可塑性樹脂シート13Aを溶融させて半導体パッケージ14及び電子部品15の上面及び側面を少なくとも覆うようにする。溶融後の熱可塑性樹脂シート13Aは冷却されて熱可塑性樹脂部13Bを構成する。この結果、図14Dに示す電子部品モジュールが完成する。

10

15

20

25

この第6実施形態によると、電子部品モジュールの厚みは、半導体素子パッケージ14及び電子部品15の厚みと熱可塑性樹脂部を合わせた厚みとほぼ同等となる為、従来例の電子部品モジュールには無い薄型化が可能となる。また、熱可塑性樹脂部が半導体素子及び電子部品の信頼性を確保する為、従来のように封止剤を必要とせず、封止剤の硬化に要する時間が無く、大幅な生産性の向上が図れる。更に、材料コストも安いため、安価な電子部品モジュールの供給が可能となる。

(第7実施形態)

図16A、図16B、図16C、図16Dは本発明の第7実施形態にかかる 非接触ICカードの製造方法を説明するための一部断面図である。図17は上 記第7実施形態にかかる非接触ICカードの製造方法を示す工程図である。

上記第7実施形態は、非接触ICカード用ICチップを有する半導体素子と外部と送受信を行う為のアンテナコイルとより構成される非接触ICカードに適用した例である。

図16Aに示すように、図17のステップS71において、23はポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネート、若しくはアクリロニトリルブタジエンスチレン等の熱可塑性樹脂で形成され、熱可塑性樹脂基材の一例としてのフィルム基板である。フィルム基板23上には、熱硬化型又は熱可塑性導電性ペースト22により、回路パターンが形成されているとともに、外部とデータの送受信を行う為のコイル26が形成されている。

ステップS 7 2 において、図 1 6 B に示すように、回路パターンの所定の位置に、非接触 I Cカード用 I Cチップを有する半導体パッケージ 1 4 をマウントした後、ステップS 7 3 において導電性ペースト 2 2 を熱硬化する。

次に、ステップS74において、図16Cに示すように、熱プレス板8Gに対向する熱プレス板8Hにフィルム基板23が載置され、かつ、フィルム基板23の回路基板が形成されている側に対向する形で、半導体パッケージ14の上に、カバーシートとして熱可塑性樹脂シート23Aを配置して熱プレス板8G、8Hの間に挟む。熱可塑性樹脂シート23Aの厚みは、半導体素子パッケ

10

15

20

25

ージ14の厚み以上であることが望ましく、また、要求されるカード厚みに応じて任意に選定が可能である。例えば、JIS規格の0.76mm厚みのカードであれば、フィルム基板23の厚みを0.2mm、熱可塑性樹脂シート23Aの厚みを0.5mmとする。その後、ステップS75において、熱プレス板8Gを熱プレス板8Hに対して相対的に押圧させることにより、熱プレスを実施して熱可塑性樹脂シート23Aを溶融させてフィルム基板23の回路基板が形成されている側の半導体素子パッケージ14やコイル26を完全に覆う。溶融後の熱可塑性樹脂シート23Aは冷却されて熱可塑性樹脂部23Bを構成する。次いで、ステップS76において、打ち抜きなどによりカードサイズにカットすれば、図16Dに示す断面構造の非接触ICカードが完成する。

この第7実施形態によると、非接触ICカードの筐体が基板を兼ねている為、 従来に無い薄型のICカードが形成できる。従来は、半導体素子をガラスエポ キシ基板やセラミック基板上へ載せ、カード筐体に挟み込む構造であった為、 薄型化が困難であった。

また、導電性ペーストにより形成された回路パターンへペースト乾燥前に半導体素子パッケージを直接的に実装できる為、生産性が大幅に向上する。従来は、ペーストを乾燥させた後、異方性導電性樹脂シートまたは異方性導電性粒子を介して半導体素子をマウントし、熱圧着する工程をとっていた為、工程が複雑で且つ生産性も悪かった。

更に、封止剤や異方性導電性樹脂シートまたは異方性導電性粒子といった材料が必要でない為、大幅なコストダウンが図れる。以上の説明のとおり、第7 実施形態によれば、非接触 I Cカードの製造において、大幅な生産性の向上、コストダウン、薄型化が可能になる。

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施できる。

以上の説明のとおり、本発明によれば、従来に無い薄型の半導体素子パッケージを安価に高生産性で提供することが可能となる。

また、その半導体素子パッケージを用いることにより、電子部品モジュール

10

15

20

25

25

及び非接触ICカードを安価に高生産性で提供することが可能となる。

すなわち、本発明の一態様によれば、半導体素子の素子電極上にワイヤボン ディング法を用いてバンプを形成し、

熱可塑性樹脂シートと上記半導体素子を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備えるようにしている。 従って、半導体素子パッケージの厚みは、半導体素子と熱可塑性樹脂部を合わ せた厚みしかない為、従来例に示す図21の半導体素子パッケージとは異なり、 大幅な薄型化が可能となる。また、図21に示す導電性接着剤及び封止剤が無 い為、また、導電性接着剤や封止剤の硬化に要する時間が無い為、大幅な生産 性の向上が図れる。

また、本発明の電子部品モジュール製造方法によれば、第1熱可塑性樹脂シート上に導電性ペーストを用いて回路パターンを印刷し、

上記第1熱可塑性樹脂シートの上記回路パターンの所定位置に、上記半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージ及び電子部品を搭載し、

上記半導体素子パッケージ及び上記電子部品が搭載された上記第1熱可塑性樹脂シートに第2熱可塑性樹脂シートを位置合わせし、熱プレスして上記第2熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体パッケージ及び上記電子部品を覆う熱可塑性樹脂部を形成することを備えるようにしている。従って、電子部品モジュールの厚みは、半導体素子パッケージ及び電子部品の厚みと熱可塑性樹脂部を合わせた厚みとほぼ同等となる為、従来例の電子部品モジュールには無い薄型化が可能となる。また、熱可塑性樹脂部が半導体素子及び電子部品の信頼性を確保する為、従来のように封止剤を必要とせず、封止剤の硬化に要する時間が無く、大幅な生産性の向上が図れる。更に、材料コストも安いため、安価な電子部品モジュールの供給が可能となる。

10

15

20

25

また、本発明の非接触ICカードの製造方法によれば、ICチップと外部と 送受信を行う為のアンテナコイルとを有する非接触ICカードであって

熱可塑性樹脂基材に導電性ペーストにて、上記ICチップのIC電極部と電気的に接続可能な回路パターン、若しくは、上記アンテナコイルを構成するコイルパターンを含む上記IC電極部と電気的に接続する回路パターンを印刷し、

上記ICチップを有しかつ上記半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージの上記ICチップの上記IC電極部が上記回路パターンと接続するように、上記回路パターンの上に上記半導体素子パッケージを配置し、

上記導電性ペーストを硬化させ、

上記導電性ペースト硬化後の上記熱可塑性樹脂基材の上記半導体素子パッケージ搭載面側に熱可塑性樹脂シートを位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージを覆う熱可塑性樹脂部を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットし、カード化することを備えるようにしている。従って、非接触ICカードの筐体が基板を兼ねている為、従来に無い薄型のICカードが形成できる。従来は、半導体素子をガラスエポキシ基板やセラミック基板上へ載せ、カード筐体に挟み込む構造であった為、薄型化が困難であった。また、導電性ペーストにより形成された回路パターンへペースト乾燥前に半導体素子パッケージを直接的に実装できる為、生産性が大幅に向上する。従来は、ペーストを乾燥させた後、異方性導電性樹脂シートまたは異方性導電性粒子を介して半導体素子をマウントし、熱圧着する工程をとっていた為、工程が複雑で且つ生産性も悪かった。更に、封止剤や異方性導電性樹脂シートまたは異方性導電性粒子といった材料が必要でない為、大幅なコストダウンが図れる。以上の説明のとおり、第7実施形態によれば、非接触ICカードの製造において、大幅な生産性の向上、コストダウン、薄型化が可能になる。

(第8実施形態)

10

15

20

25

次に、本発明の第8実施形態は、例えば非接触ICカードを製造する場合のように導電性ペーストにてなる回路パターンに設けられた接続パッドにICチップを電気的に接続する場合にて使用される、ICチップ等の電子部品を基材に実装して半導体部品実装済部品を製造する半導体部品実装済部品の製造方法及び製造装置、該製造方法又は製造装置にて製造される半導体部品実装済部品を有する半導体部品実装済完成品の製造方法又は製造装置、及び該半導体部品実装済完成品製造方法又は製造装置にて製造される半導体部品実装済完成品に関する。

本発明の第8実施形態の内容について詳細に説明する前に、その背景についてまず説明する。

非接触ICカードを例に取り、従来の半導体部品実装済完成品の製造方法について、図41~図48を参照しながら以下に説明する。

従来、コイルとICチップとを内蔵し、該コイルを介して外部とのデータの 授与を行なう非接触ICカードを製造する際において、上記コイルの形成方法 としては、銅にてなる巻線コイルを用いる方法や、銀ペースト等の導体ペース トを印刷して形成する方法や、銅箔等の金属箔をエッチングしてコイルを形成 する方法等が用いられており、なかでも上記導体ペーストを印刷して回路パタ ーン及びコイルを形成する方法が盛んになっている。

図41~図48は従来の非接触ICカード及びその製造方法を示す。

図41に示すように、従来の非接触ICカードは、第1基材501aに導電性ペーストにてコイルパターン502が形成され、このコイルパターン502の外周端503aに設けた接続パッド506、及びコイルパターン2の内周端503bに設けた接続パッド506のそれぞれがICチップ504の電極部と電気的に接続される構成となっている。

その製造工程は、図42に示すように、まずステップ(図内では「S」にて示す)301では、第1基材501aの表面に導電性ペーストにてコイルパターン502を含む回路パターンを印刷する。上記導電性ペーストとしては、銀ペーストが好適に使用される。上記導電性ペーストの印刷は、スクリーン印刷

やオフセット印刷やグラビア印刷等によって行われ、例えばスクリーン印刷の場合、165メッシュ/インチ、乳剤厚み 10μ mのマスクを介して導電性ペーストを第1基材501 a に印刷し、導体厚み約 30μ mの回路パターンを形成する。上記第1基材501 a 及び後述の第2基材502 b には、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネイト、アクリロニトリルブタジエンスチレン等からなる厚さ $0.1\sim0.5$ mm程度の熱可塑性樹脂が用いられる。

5

10

15

20

25

ステップ302では、上記印刷方法により第1 基材501a 上に形成した上記導電性ペーストにてなる上記回路パターンを120 での温度で10 分間加熱して上記導電性ペーストを硬化させる。

ステップ303では、図43に示すように、上記回路パターンにおける上記外周端503aや内周端503bに設けられた接続パッド506に異方導電性シート509を貼り付ける。該異方導電性シートとは、金属粒子を含有する樹脂シートであり、加熱、加圧されることで上記金属粒子と上記接続パッド506とを電気的に接続する。

ステップ304では、異方導電性シート509を100℃で5秒加熱して、 接続パッド506に仮圧着する。

ステップ305では、仮圧着した異方導電性シート509に半導体素子504やコンデンサ等の部品をマウントする。半導体素子の実装面には、図44に示すように半導体素子504上の電極パッド507にバンプ510が形成されており、図45に示すようにバンプ510と接続パッド506とが異方導電性シート509を介して電気的に接続される。尚、バンプ510は、ワイヤボンディング法やメッキ法、具体的には半田、金、銀、銅等を用いたメッキ法により、半導体素子504の電極パッド507上に形成される。

ステップ306では、200℃の温度で30秒間加熱して、図46に示すように異方導電性シートを硬化して、半導体素子504を本圧着する。

尚、第1基材501aにガラスエポキシ基板やセラミック基板を用いた一般 的な半導体実装においては、このステップ306までで半導体素子の実装は完 了する。

5

10

15

20

25

そして、ステップ307では、第1基材501aに第2基材501bを貼り合わせてラミネート処理することにより、図47に示すように、接続パッド506とバンプ510とが異方導電性ペースト509を介して電気的に接続されたICカードが得られる。図47にて、505はコイルパターン502に並列接続されるコンデンサを示す。

しかし、上述した従来の半導体部品実装済完成品製造方法、及び該製造方法 にて製造される、半導体部品実装済完成品としての非接触 I Cカードの構成で は、以下の問題があった。

上記第1基材 501a や第2基材 501bには、一般的にポリエチレンテレフタレートや塩化ビニル等の安価な熱可塑性樹脂が使用されている。一方、従来の製造工程では、上記ステップ 306 において異方導電性シート 509 を介して半導体素子 504 を本圧着する際の温度が 200 で以上と高温である為、耐熱性に劣る第1基材 501a や第2基材 501b が劣化し易いという問題がある。

又、異方導電性シート509を用いて半導体素子504等の部品を第1基材501aに固定する為、異方導電性シート509の第1基材501aへの仮圧着及び本加圧工程が必要となる。よって、工程数が多くなり生産性が悪くコスト高になるという問題がある。

又、異方導電性シート509の代わりに異方導電性粒子を用いた場合も同様である。

又、上記ステップ307においてラミネート処理する際に、半導体素子504が加熱、加圧される為、図48に示すように、半導体素子504が第1基材501aに沈み込み、導体ペーストによる回路パターン506が湾曲した形に変形してしまう。その結果、回路パターン断線の可能性が高く、動作不良の不具合が発生する。

本発明の第8実施形態は、このような問題点を解決する為になされたもので、 高品質、高生産性で安価な、半導体部品実装済部品の製造方法及び装置、半導

体部品実装済完成品の製造方法及び装置、及び半導体部品実装済完成品を提供 することを目的とする。

本発明の第8実施形態である、半導体部品実装済部品の製造方法及び製造装置、半導体部品実装済完成品の製造方法及び製造装置、及び半導体部品実装済完成品について、図を参照しながら以下に説明する。ここで、上記半導体部品実装済完成品の製造方法及び製造装置は、上記半導体部品実装済部品の製造方法及び製造装置にて製造された半導体部品実装済部品を有する半導体部品実装済完成品を製造する製造方法及び装置であり、及び上記半導体部品実装済完成品は、上記半導体部品実装済部品の製造方法及び製造装置にて製造された半導体部品実装済部品を有するものであり、又、上記半導体部品実装済完成品の製造方法及び製造装置にて製造された半導体部品実装済完成品の製造方法及び製造装置にて製造されたものである。尚、各図において同じ構成部分については同じ符合を付している。

5

10

15

20

25

上記「基材」の機能を果たす一例として本第8実施形態では第1熱可塑性樹脂基材422を例に取り、又「回路接続部」の機能を果たす一例として本第8実施形態では、バンプ413を例にとる。さらに又、「接触面積増加部」の機能を果たす一例として本第8実施形態では、突部418、凹凸部1131、露出面1132を例に採り、「接触面積増加装置」の機能を果たす一例として本第8実施形態では、増加部形成部材450、455、457、加熱装置453、及び増加部形成部材用押圧装置454を例に採る。又、「半導体部品実装済完成品」の機能を果たす一例として本第8実施形態では非接触ICカードを例にとるが、勿論これに限定されるものではない。

図22は、本第8実施形態の半導体部品実装済部品の製造方法及び製造装置を用いて作製された半導体部品実装済部品を備えた、半導体部品実装済完成品の一例として非接触ICカード401を示している。該非接触ICカード401において、半導体素子414は予め第1熱可塑性樹脂基材422に埋め込まれ、該第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面423に露出したバンプ413の部材形成面415に突部418を形成する。そして、導電性ペーストにより形成した回路パターン416と突部418とは異方導電性ペースト等を

10

15

20

25

介さずに直接導通を得る点で従来例とは異なる。424,425は、半導体素子414及び回路パターン416を有する半導体部品実装済部品421を保護する為にラミネート処理を行なう第2の熱可塑性樹脂シート基材及び第3の熱可塑性樹脂シート基材であり、封止装置426、427にて半導体部品実装済部品421の封止動作に相当する上記ラミネート処理に使用される。以下に、非接触ICカード401の製造手順について図23~図29及び図36を参照し、説明する。

図23において、417は半導体部品に相当する半導体素子414の電極、412は半導体素子414のアクティブ面を保護するパッシベーション膜を示す。

図23及び図36に示すステップ(図36では「S」にて示す)201において半導体素子414の電極417上にAuやCu、半田等にてなる金属ワイヤを用いたワイヤボンディング法により、バンプ413を形成する。

次に、図24及び図36に示すステップ202において、バンプ413を形成した半導体素子414を、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネイト、アクリロニトリルブタジエンスチレン等の電気的絶縁性を有する熱可塑性樹脂で形成されたシート状の第1熱可塑性樹脂基材422上に一個もしくは複数個マウントする。ここで、第1熱可塑性樹脂基材422の厚みは、本第8実施形態の場合、後述するように少なくともバンプ413の部材形成面415を第1熱可塑性樹脂基材422から露出させる必要から、基本的に半導体素子414の厚み以上、半導体素子414の厚みとバンプ413の高さを合わせた厚み以下にすることが望ましい。例えば、半導体素子414の厚みが0.18mm、バンプ413の高さが0.04mmの場合、第1熱可塑性樹脂基材422の厚みは0.2mmが好ましい。

次に、図25及び図36に示すステップ203において、バンプ413付の 半導体素子414がマウントされた第1の熱可塑性樹脂基材422を熱プレス 板471、472間に挟み、バンプ413付半導体素子414と第1熱可塑性 樹脂基材422とを加熱しながら、半導体部品押圧装置473にて相対的に押 圧し、半導体素子414を第1熱可塑性樹脂基材422内に挿入する。該熱プレスの条件は、例えばポリエチレンテレフタレート製の第1熱可塑性樹脂基材を用いた場合、圧力30×10°Pa、温度120℃、プレス時間1分である。上記温度、圧力は、第1熱可塑性樹脂基材422の材質により異ならせる。

5

10

15

20

25

ステップ204に対応する図26は、上記プレス後における半導体素子414及び第1熱可塑性樹脂基材422の状態を示した断面図である。第1熱可塑性樹脂基材422への半導体素子414の上記挿入動作により、本第8実施形態では図26に示すように、バンプ413の端面、つまり上記プレスによりバンプ413が熱プレス板471に接触した面である部材形成面415を第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面423に露出させた状態で、半導体素子414及びバンプ413は第1熱可塑性樹脂基材に埋設される。

このとき、本第8実施形態では、薄型化を図るため、半導体素子414の上記アクティブ面に対向する裏面414aと、上記パターン形成面に対向する第1熱可塑性樹脂基材422の裏面422aとは、図示するように同一面となるようにしているが、これに限定されるものではない。つまり、製造する半導体部品実装済部品によっては、上述した第1熱可塑性樹脂基材422の厚みや、熱プレス板471、472の押圧力等の調整により、例えば、第1熱可塑性樹脂基材422の裏面422aより半導体素子414の裏面414aを突出させても良い。

尚、上記部材形成面415が電気的接続面の機能を果たす一例である。又、本第8実施形態では、部材形成面415のみが第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面423から露出しているが、例えばプレス板471の形状を工夫する等により、部材形成面415だけでなくバンプ413の一部又は全部をパターン形成面423より露出させても良い。このように構成したときには、上記電気的接続面は、パターン形成面423より露出した部分の外表面に相当する。尚、図38にはバンプ413の部材形成面415及びその近傍部分をパターン形成面423より露出された場合を示している。

次に、図27及び図36におけるステップ205において、第1熱可塑性樹

脂基材422のパターン形成面423に露出したバンプ413の部材形成面4 15上を増加部形成部材450で押圧することで、部材形成面415にバンプ 413から突部418をバンプ413と一体的に成形する。

即ち、増加部形成部材450は、例えば、内部に中空部451を有する円筒構造となったものを用いる。該増加部形成部材450に接続される加熱装置453にて増加部形成部材450を例えば200℃に加熱し、増加部形成部材用押圧装置454にて、1バンプ当たり荷重100gで、増加部形成部材450の先端452を上記部材形成面415に押圧することで、部材形成面415が変形し、バンプ413の一部が中空部450aに入り込む。よって、押圧後において、部材形成面415には、該部材形成面415より突出した凸形状の突部418がバンプ413と一体的に成形される。

5

10

15

20

25

このような突部418を形成することで、後述する導電性ペーストによる回路パターンとの接触面積が、単に部材形成面415上に回路パターンを形成する場合と比較して増大する為に、接合信頼性がより増す。又、増加部形成部材450にて突部418を形成することから、例えばバンプ413上にさらにバンプを形成するような場合に比べてコスト低減を図ることができる。

又、上記増加部形成部材450は、上述の形状のものに限定されるものではなく、例えば図39に示す棒状の増加部形成部材455のように、その先端456に、好ましくは端部を尖らした、好ましくは複数の凹凸部1561を形成したものを使用することもできる。このような増加部形成部材455の凹凸部1561をバンプ413の上記部材形成面415上に押圧することで、部材形成面415に凹凸部1131を形成することができ、後述する導電性ペーストによる回路パターンとバンプ413との接触面積を増大させることができ、接合の信頼性を増すことができる。

さらに増加部形成部材450の変形例として、図40に示すような増加部形成部材457を用いることもできる。該増加部形成部材457は、バンプ413が収納される程度の中空部1571と、該増加部形成部材457の先端部が第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面423に押圧されたときバンプ

34

413の周囲に、後述の導電性ペーストによる回路パターンとバンプ413との接触面積を増加させるための接触面積増加用溝1572を形成する先端部1573とを有する。このような増加部形成部材457を第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面423に押圧することで、バンプ413の周囲には上記接触面積増加用溝1572によって第1熱可塑性樹脂基材422から露出した露出面1132がバンプ413に形成される。よって、パターン形成面423から露出するバンプ413の表面積を増大させることができ、後述する導電性ペーストによる回路パターンとバンプ413との接触面積を増大させることができ、接合の信頼性を増すことができる。

5

10

15

20

25

即ち、バンプ413に対して、後述する導電性ペーストによる回路パターンとバンプ413との接触面積を増加させるための接触面積増加部を形成する増加部形成部材を使用することができる。ここで上記接触面積増加部としては、上記突部418や、上記凹凸部1561にて部材形成面415に形成される凹凸部1131や、上記接触面積増加用溝1572により露出した上記露出面1132等が相当する。又、上記バンプに上記凹凸部1131を形成する場合、ステップ203にて熱プレス板471に半導体素子414を埋設するときを利用して、凹凸を設けた熱プレス板にてバンプに凹凸を形成するように構成することもできる。

次に、図28及び図36におけるステップ206において、Ag、Cu等の 導電性ペーストを用いて、突部418に接触するように、好ましくは図示する ように突部418を埋設するようにして半導体素子414と電気的に接続され る回路パターン416を、第1熱可塑性樹脂基材422のパターン形成面42 3上に形成する。又、上述したバンプ413における上記凹凸部1131や上 記露出面1132の場合においても、上記凹凸部1131や上記露出面113 2と接触するように、好ましくはこれらを埋設するようにして半導体素子41 4と電気的に接続される回路パターン416が、第1熱可塑性樹脂基材422 のパターン形成面423上に形成される。

10

15

20

25

該導電性ペーストによる回路パターン416の形成は、一般的にスクリーン 印刷やオフセット印刷やグラビア印刷等によって行われる。例えばスクリーン 印刷の場合、165メッシュ/インチ、乳剤厚み10μmのマスクを介して導電性ペーストを印刷し、導体厚み約30μmの回路パターン416を形成する。尚、形成される回路パターン416は、本第8実施形態では、半導体素子414と無線にて情報の送受信を行なう為のアンテナコイルの形状である。勿論、上記回路パターン416は、上記アンテナコイル形状に限定されるものではなく、製造物としての半導体部品実装済部品の機能に応じた形態に形成される。このようにして、回路パターン416への半導体素子414の実装を行なう。又、該実装された図28に示す状態の構成部分を、半導体部品実装済部品421とする。

次に、図29及び図36におけるステップ207において、上記半導体部品 実装済部品421をその厚み方向からポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネート、アクリロニトリルブタジエンスチレン等電気的絶縁性 を有するシート状の第2熱可塑性樹脂基材424及び第3熱可塑性樹脂基材4 25にてサンドイッチして、封止装置426、427にてラミネート処理し、 半導体部品421の封止を行なう。該ラミネート処理の条件は、例えばポリエ チレンテレフタレート製の第1熱可塑性樹脂基材を用いた場合、圧力30×1 0⁵Pa、温度120℃、プレス時間1分、圧力保持時間1分である。

以上の工程を経て、図22に示すような、半導体素子414が実装されたモジュールとしての半導体部品実装済部品や、本第8実施形態の場合のように上記半導体部品実装済部品を有する半導体部品実装済完成品としての機能を果たす一例に相当する非接触ICカード401が完成する。

このように本第8実施形態によれば、第1熱可塑性樹脂基材422に半導体素子414を予め埋め込んだ後に、カード化を実施する為、従来例における図48に示すようなカード化後における半導体素子504の基材501aへの沈み込みは発生しない。

よって、回路パターン416が断線することは無く、高品質の半導体部品実

10

15

20

25

装済部品及び半導体部品実装済完成品を製造することが可能になる。

さらに、異方導電性シート又は異方導電性粒子等の接合材料を用いる必要が無い為、異方導電性シート等の処理に要する工程は無く、高生産性且つ安価な 半導体部品実装済部品及び半導体部品実装済完成品を提供することが可能にな る。

又、ステップ206にてパターン形成面423上に回路パターン416を形成した後、図30に示すように、当該回路パターンの所定の位置にコンデンサ、抵抗等の受動部品である電子部品429をマウントした、半導体部品実装済部品428を形成することも出来る。そして、図31に示すように、該半導体部品実装済部品428をその厚み方向から第2熱可塑性樹脂基材424及び第3熱可塑性樹脂基材425にてサンドイッチしてラミネート処理して、図31に示す非接触ICカード402を製造することも出来る。

又、上述した図22~図31では、半導体素子414と回路パターン416 との接続箇所のみを示しているが、図28に示す半導体部品実装済部品421 の全体を示す平面図を図32に、図32に示すI-I部の断面図を図33に示 し、さらに半導体部品実装済部品421の全体を第2熱可塑性樹脂基材424 及び第3熱可塑性樹脂基材425にてラミネート処理してなる非接触ICカー ド401における上記I-I部分の断面図を図34に示す。

又、図35に示すように回路パターン416の外周端430と半導体素子414の電極417の対応部分431とをジャンパー接続する為に、回路パターン416に絶縁膜432を設けた後、外周端430と上記電極対応部分431とを導電性ペーストの印刷や導電性箔433等にて電気的に接続する。これにより、図示するようなジャンパーが完成する。尚、絶縁膜432の形成は、ポリエステル系の絶縁箔の接着や絶縁塗料の印刷により行なう。

又、回路パターン416の外周端430と半導体素子414の電極417の 対応部分431とのジャンパー接続は、上述の方法に限定されるものではなく、 例えば図37に示すように、第1熱可塑性樹脂基材422に予め設けておいた スルーホール480を介して、導電性ペーストの印刷により回路パターン41 WO 01/06558

5

10

15

20

25

PCT/JP00/04699

6の形成面とは反対側に回路パターン433を形成することによっても行うことができる。回路パターン433の形成は、半導体素子414を第1熱可塑性樹脂基材422に埋め込む前に実施しても良いし、回路パターン416形成後に実施しても良い。スルーホール480への導電性ペーストの充填は、回路パターン416の印刷時、もしくは、回路パターン433の印刷時に同時に行うことができる。

又、本第8実施形態では、回路パターン416の形成面と反対側に形成するパターン433はコイルジャンパーであるが、該構成に限定されるものではない。第1熱可塑性樹脂基材422を両面基板として、製造物としての半導体部品実装済部品の機能に応じた形態に形成することができる。

以上の説明において、半導体部品実装済完成品の機能を果たす一例としての非接触ICカードを製造する際に、半導体部品実装済部品421や半導体部品実装済部品428を、2つの熱可塑性樹脂基材424、425にてサンドイッチする構成をとっているが、該構成に限定されるものではない。例えば、第1熱可塑性樹脂基材422をプレート上に載置して、これを封止するようなときには、第3熱可塑性樹脂基材425のみを使用すればよく、製造する半導体部品実装済部品の種類や、機能に応じて、2つの熱可塑性樹脂基材424、425の使用を適宜工夫すれば良い。

又、上述の第8実施形態では、上述のように第1熱可塑性樹脂基材422の厚み調整、及び熱プレス動作の制御を行なうことで、上記ステップ203にて、第1熱可塑性樹脂基材422へのバンプ413付半導体素子414の挿入動作と、バンプ413の部材形成面415のパターン形成面423への露出動作とを同じ工程にて処理しているが、これに限定されるものではない。即ち、上記電気的接続面、例えば部材形成面415をパターン形成面423に露出させず、上記ステップ206にて、押圧増加部形成部材450にて、突部418として露出させ、回路パターン416との電気的接続を図るように構成してもよい。

以上詳述したように本発明における、半導体部品実装済部品の製造方法及び 製造装置、半導体部品実装済完成品の製造方法及び製造装置、及び第3態様の WO 01/06558 PCT/JP00/04699

38

半導体部品実装済完成品によれば、半導体部品押圧装置にて半導体部品を基材に挿入後、挿入された半導体部品の回路接続部に対して接触面積増加装置にて接触面積増加部を形成し、該接触面積増加部を有する上記回路接続部に対して回路パターンを形成することで実装を完成させる。よって、実装時には異方導電性シートや異方導電性粒子を用いない為、従来に比べて大幅な生産性の向上とコストダウンが可能になる。又、上記基材に挿入された半導体部品に対して回路パターンを形成することから、従来発生したような半導体部品の基材への沈み込みを防ぐことが出来、その結果、回路パターンの断線が無く、高品質の半導体部品実装済部品、及び半導体部品実装済完成品を安定して生産することができる。

5

10

本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。

15

20

25

請求の範囲

1. 半導体素子(3)の素子電極(5)上にワイヤボンディング法を用いてバンプ(4,4A)を形成し、

熱可塑性樹脂シート(7a)と上記半導体素子を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面(9)以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部(7)を形成し、

10 熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。

- 2. 半導体ウェーハ(1)をダイシングして得られた個片の半導体素子
- (3) の素子電極(5) 上にワイヤボンディング法を用いてバンプ(4, 4) を形成し、
- 熱可塑性樹脂シート (7 a) 上に一個若しくは複数個の上記個片半導体素子 を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記個片半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性 樹脂シートを溶融して上記個片半導体素子の上記バンプの端面(9)以外の部 分を覆う熱可塑性樹脂部(7)を形成し、

- 熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。
- 3. 半導体ウェーハ(1)の半導体素子電極上にワイヤボンディング法を 用いてバンプ(4,4A)を形成し、

上記バンプが形成された上記半導体ウェーハをダイシングし、個片の半導体素子(3)に分割、

熱可塑性樹脂シート (7b)上に一個若しくは複数個の上記個片半導体素子を位置合わせし、

上記熱可塑性樹脂シートと上記個片半導体素子を熱プレスして上記熱可塑性

10

15

20

25

40

樹脂シートを溶融して上記個片半導体素子の上記バンプの端面 (9) 以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部 (7) を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。

4. 半導体ウェーハ(1)の半導体素子電極(5)上にワイヤボンディング法を用いてバンプ(4,4A)を形成し、

上記半導体ウェーハに熱可塑性樹脂シート(7a)を位置合わせし、

上記半導体ウェーハと上記熱可塑性樹脂シートを熱プレスして上記熱可塑性 樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハの上記バンプの端面(9)以外の部 分を覆う熱可塑性樹脂部(7)を形成し、

熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。

5. 請求項1又は請求項2又は請求項3に記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージのバンプの露出した端面側の熱可塑性樹脂部に導電性ペースト(12)を用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子(11)を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体素子パッケージを熱可塑性樹脂シート上に位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部(7 c)を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。

6. 請求項5に記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造された半 導体素子パッケージの電極面側に導電性ペースト(12)を用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子(11)を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

10

15

20

25

導電性ペースト硬化後の上記半導体素子パッケージを熱可塑性樹脂シート上に位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部 (7 d) を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットすることを所定回数行い、パッケージを多層化する半導体素子パッケージ製造方法。

7. 請求項4に記載の半導体素子パッケージ製造方法において、熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングする前の上記半導体ウェーハの電極面側に導電性ペースト(12)を用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子(11)を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体ウェーハを熱可塑性樹脂シートに位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部 (7 c) を形成し、

上記金属粒子を有しかつ熱プレスされた上記半導体ウェーハをダイシングすることを備える半導体素子パッケージ製造方法。

8. 請求項4に記載の半導体素子パッケージ製造方法において、熱プレスされた上記半導体ウェーハ及び上記熱可塑性樹脂部をダイシングする前の上記半導体ウェーハの電極面側に導電性ペースト(12)を用いて回路パターンを印刷し、

上記回路パターンの所定位置に金属粒子(11)を配置し、上記導電性ペーストを硬化し、

導電性ペースト硬化後の上記半導体ウェーハを熱可塑性樹脂シートに位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体ウェーハの上記金属粒子の端面以外の部分を覆う熱可塑性樹脂部(7c)を形成することを所定回数繰り返して多層化した後、上記金属粒子を有しかつ熱プレスされた上記半導体ウェーハをダイシングすることを備える半導体素子パッケージ製

造方法。

5

10

15

25

- 9. 上記熱可塑性樹脂部 (7) を形成するとき、上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面 (9) 以外の上記バンプが形成された上記半導体素子の面を覆うようにした請求項1~4,6~8のいずれか1つに記載の半導体素子パッケージ製造方法。
- 10. 第1熱可塑性樹脂シート(13)上に導電性ペースト(12)を用いて回路パターンを印刷し、

上記第1熱可塑性樹脂シートの上記回路パターンの所定位置に請求項1から 請求項8のいずれかに記載の上記半導体素子パッケージ製造方法により製造さ れた半導体素子パッケージ及び電子部品(15)を搭載し、

上記半導体素子パッケージ及び上記電子部品が搭載された上記第1熱可塑性 樹脂シートに第2熱可塑性樹脂シート(13A)を位置合わせし、熱プレスし て上記第2熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体パッケージ及び上記電子 部品を覆う熱可塑性樹脂部(13B)を形成することを備える電子部品モジュ ール製造方法。

- 11. 上記熱可塑性樹脂部 (7) を形成するとき、上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子の上記バンプの端面 (9) 以外の上記バンプが形成された上記半導体素子の面を覆うようにした請求項10に記載の電子部品モジュール製造方法。
- 20 12. I Cチップと外部と送受信を行う為のアンテナコイル (26) とを 有する非接触 I Cカードであって、

熱可塑性樹脂基材(23)に導電性ペースト(22)にて、上記ICチップのIC電極部と電気的に接続可能な回路パターン、若しくは、上記アンテナコイルを構成するコイルパターンを含む上記IC電極部と電気的に接続する回路パターンを印刷し、

上記ICチップを有しかつ請求項1から請求項9のいずれかに記載の上記半 導体素子パッケージ製造方法により製造された半導体素子パッケージの上記I Cチップの上記IC電極部が上記回路パターンと接続するように、上記回路パ

10

15

20

25

43

ターンの上に上記半導体素子パッケージを配置し、

上記導電性ペーストを硬化させ、

上記導電性ペースト硬化後の上記熱可塑性樹脂基材の上記半導体素子パッケージ搭載面側に熱可塑性樹脂シート(23A)を位置合わせし、熱プレスして上記熱可塑性樹脂シートを溶融して上記半導体素子パッケージを覆う熱可塑性樹脂部(23B)を形成し、

熱プレス後の上記熱可塑性樹脂部をカットし、カード化することを備える非接触 I Cカードの製造方法。

- 13. 請求項1~4,6~8のいずれか1つに記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造される半導体素子パッケージ。
- 14. 請求項9に記載の半導体素子パッケージ製造方法により製造される半導体素子パッケージ。
- 15. 半導体素子(414)のバンプ(413)に接触して上記半導体素子と電気的に接続され導電性ペーストにて形成される回路パターン(416)を基材(422)のパターン形成面(423)上に形成して当該回路パターンへの上記半導体素子の実装を行なう半導体素子実装済部品の製造方法において、上記基材に上記半導体素子を挿入するとともに、上記パターン形成面に上記半導体素子の上記バンプを露出させた状態で近接させ、

上記パターン形成面に露出した上記バンプに対して、上記回路パターンと上記バンプとの接触面積を増加させる接触面積増加部(418,1131,1132)を形成することを備える半導体素子実装済部品の製造方法。

- 16. 上記接触面積増加時に、上記バンプ又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面に接触して増加部形成部材(450、455、457)により上記接触面積増加部を形成し、
- 上記増加部形成部材を上記バンプ又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面 に押圧する請求項15記載の半導体素子実装済部品の製造方法。
 - 17. 上記増加部形成部材は円筒形状であるとき、上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプに上記接触面積増加部

10

15

20

25

としての突部 (418) を形成する、請求項16記載の半導体素子実装済部品の製造方法。

- 18. 上記増加部形成部材が先端(456)に凹凸部(1561)を有するとき、上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプに上記接触面積増加部としての凹凸部(1131)を形成する、請求項16記載の半導体素子実装済部品の製造方法。
- 19. 上記増加部形成部材が円筒形状であるとき、上記増加部形成部材で押圧する押圧動作にて上記バンプ近傍の上記パターン形成面を押圧して上記バンプ近傍に接触面積増加用溝(1572)を形成して上記バンプを上記基材から露出させる、請求項16記載の半導体素子実装済部品の製造方法。
- 20. 請求項15から19のいずれか1つに記載の半導体素子実装済部品の製造方法により製造された半導体素子実装済部品(421)を封止する半導体素子実装済完成品の製造方法。
- 21. 請求項15から19のいずれか1つに記載の半導体素子実装済部品の製造方法にて製造された半導体素子実装済部品(421)を備える半導体素子実装済完成品。
- 22. 請求項20に記載の半導体素子実装済完成品の製造方法にて製造される半導体素子実装済完成品。
- 23. 上記半導体素子実装済完成品は非接触 I Cカードである、請求項2 1記載の半導体素子実装済完成品。
- 24. 上記半導体素子実装済完成品は非接触 I Cカードである、請求項2 2記載の半導体素子実装済完成品。
- 25. 半導体素子(414)のバンプ(413)に接触して上記半導体素子と電気的に接続され導電性ペーストにて形成される回路パターン(416)を基材(422)のパターン形成面(423)上に形成することで当該回路パターンへの上記半導体素子の実装を行なう半導体素子実装済部品の製造装置において、

上記基材に上記半導体素子を挿入するとともに、上記パターン形成面に上記

半導体素子の上記バンプを露出させ又は非露出な状態で近接させる半導体素子 押圧装置(473)と、

上記パターン形成面に露出又は近接した上記バンプに対して、上記回路パターンと上記バンプとの接触面積を増加させる接触面積増加部(418,1131,1132)を形成する接触面積増加装置(450、453、454、455、457)と、

を備える半導体素子実装済部品の製造装置。

26. 上記接触面積増加装置は、

WO 01/06558

5

10

15

20

25

上記バンプに接触して、又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面に接触して上記接触面積増加部を形成する増加部形成部材(450、455、457)と、

上記増加部形成部材を上記バンプ又は上記バンプ近傍の上記パターン形成面に押圧する増加部形成部材用押圧装置(454)とを有する、請求項25記載の半導体素子実装済部品の製造装置。

- 27. 上記増加部形成部材は、円筒形状にてなり、上記増加部形成部材用 押圧装置による押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプに上記接触面積 増加部としての突部(418)を形成する、請求項26記載の半導体素子実装 済部品の製造装置。
- 28. 上記増加部形成部材は、先端(456)に凹凸部(1561)を有し、上記増加部形成部材用押圧装置による押圧動作にて上記バンプを成形して上記バンプに上記接触面積増加部としての凹凸部(1131)を形成する、請求項26記載の半導体素子実装済部品の製造装置。
- 29. 上記増加部形成部材は、円筒形状にてなり、上記増加部形成部材用 押圧装置による押圧動作にて上記バンプ近傍の上記パターン形成面を押圧して 上記バンプ近傍に接触面積増加用溝(1572)を形成して上記バンプを上記 基材から露出させる、請求項26記載の半導体素子実装済部品の製造装置。
- 30. 請求項25から29のいずれか1つに記載の半導体素子実装済部品の製造装置と、

10

上記半導体素子実装済部品の製造装置にて製造された半導体素子実装済部品(421)を封止する封止装置と、

を備える半導体素子実装済完成品の製造装置。

- 31. 請求項25から29のいずれか1つに記載の半導体素子実装済部品の製造装置にて製造された半導体素子実装済部品(421)を備える半導体素子実装済完成品。
- 32. 請求項30に記載の半導体素子実装済完成品の製造装置にて製造される半導体素子実装済完成品。
- 33. 上記半導体素子実装済完成品は非接触 I Cカードである、請求項3 1に記載の半導体素子実装済完成品。
- 34. 上記半導体素子実装済完成品は非接触 I Cカードである、請求項3 2に記載の半導体素子実装済完成品。

特許協力条約



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 662004	今後の手続きについては 		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) と参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/04699	国際出願日 (日.月.年) 13.(7. 00	優先日 (日.月.年) 16.07.99
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産	業株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される	至報告を法施行規則第41条 5。	(PCT18第	k) の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。		
この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付され	ている。	··
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ			
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書	面による配列表		2列表に基づき国際調査を行った。
□ この国際出願と共に提出さる □ 出願後に、この国際調査機	•		
出願後に、この国際調査機			よろ配列表
□ 出願後に提出した書面によ	る配列表が出願時における	•	示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載した。 書の提出があった。	大阪 Marine Mari	スクによる配列	列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2.	できない(第 I 欄参照)。		
3. 登明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。	1	
4. 発明の名称は 🗓 出願	i人が提出したものを承認 ⁻	する。	
□ 次に	示すように国際調査機関	が作成した。	
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを承認 ⁻	する。	
国際		頭人は、この国	47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。
 6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>9 A-C</u> 図とする。 □ 出願 	人が示したとおりである。		□なし
	人は図を示さなかった。		
X 本図	は発明の特徴を一層よく	長している。	

THIS PAGE BLANK

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷

H01L21/56, 21/60

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 H01L21/56, 21/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-2000

日本国公開実用新案公報

1971-2000

日本国登録実用新案公報

1994-2000

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

c.	関連する	ると認め	られる文献	
71.00	A codeb			

C. 関連する	ると認められる文献 イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP, 9-64078, A(松下電工株式会社)7.3月.1997 (07.03.97)図1, 2(ファミリーなし)	1-14
Х	JP, 9-172021, A (ソニー株式会社) 30. 6月. 1 997 (30. 06. 97) 【0021】-【0024】図5 (ファミリーなし)	15-17, 20-27, 30-34
Y		18, 19, 28, 29
Y	JP, 10-112479, A (富士ゼロックス株式会社) 28. 4月. 1998 (28. 04. 98) 第2図 (ファミリーなし)	18, 28

区欄の続きにも文献が列挙されている。

│ │ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10.10.00

国際調査報告の発送日

24,10,00

: ED

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

4 R 7920

松本 貢

電話番号 03-3581-1101 内線 6413

国際調査

国際出願番 CT/JP00/04699

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 6-163551, A (関西日本電気株式会社) 10. 6 月. 1994 (10. 06. 94) 図3 (ファミリーなし)	19, 29
		·
		·
		·
·		
		-

	FICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ H01L21/56, 21/60					
	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC				
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)				
Int.	Cl ⁷ H01L21/56, 21/60	y classification symbolsy				
Jitsı	on searched other than minimum documentation to the cayo Shinan Koho 1926-2000 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan K				
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	·	Relevant to claim No.			
A	JP, 9-64078, A (Matsushita Elector March, 1997 (07.03.97), Figs. 1, 2 (Family: none)	tric Works, Ltd.),	1-14			
X Y	30 June, 1997 (30.06.97),					
·Y	JP, 10-112479, A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 18,28 28 April, 1998 (28.04.98), Fig. 2 (Family: none)					
Y						
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
			mational filing date or			
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive 						
cited t specia "O" docum means						
"P" docum	nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed	"&" document member of the same patent				
	Date of the actual completion f the international search 10 October, 2000 (10.10.00) Date of mailing of the international search report 24 October, 2000 (24.10.00)					
	mailing address f the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer				
Faccimile 1	\T_	Telephone No.				

F TENT COOPERATION TREA

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202		
Date of mailing (day/month/year)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office		
30 January 2001 (30.01.01)			
International application No. PCT/JP00/04699	Applicant's or agent's file reference 662004		
International filing date (day/month/year) 13 July 2000 (13.07.00)	Priority date (day/month/year) 16 July 1999 (16.07.99)		
Applicant			
TSUKAHARA, Norihito et al			
in a notice effecting later election filed with the Internation (1). 2. The election X was was not	y Examining Authority on: 2000 (12.12.00) national Bureau on:		
made before the expiration of 19 months from the priority of Rule 32.2(b).	late or, where Rule 32 applies, within the time limit under		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Translation



PCT

0/031,000

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	·					
Applicant's or agent's file reference 662004	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/	month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/JP00/04699	13 July 2000 (13.0	7.00)	16 July 1999 (16.07.99)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 21/56, 21/60						
Applicant			_			
MATSU	SHITA ELECTRIC INDU	JSTRIAL CO	O., LTD.			
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant according to the accordi		d by this Intern	ational Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, includi	ng this cover sh	neet.			
been amended and are the ba		containing reci	ption, claims and/or drawings which have tifications made before this Authority (see CT).			
These annexes consist of a to	otal of sheets.					
3. This report contains indications rela	ting to the following items:					
l 🔀 Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelt	y, inventive ste	p and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	ention					
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard ations supporting such statemer	l to novelty, inv nt	ventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents of	cited					
VII Certain defects in th	e international application					
VIII Certain observations	s on the international application	n				
Date of a National College			Cali			
Date of submission of the demand		f completion of	tinis report			
12 December 2000 (12.	12.00)	29 A	ugust 2001 (29.08.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	rized officer				
Facsimile No.	Teleph	ione No.				

International application No.

PCT/JP00/04699

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

<u>'</u>	Dasis	or the re	port
1.	With	regard to	the elements of the international application:*
	\boxtimes	the inte	rnational application as originally filed
	\sqcap	the desc	cription:
		pages	, as originally filed
ŀ		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the clair	
	Ш		
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages pages	
		pages	, filed with the demand , filed with the letter of
		pages .	, fried with the letter of
		the drav	
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
	T ti	he seque	nce listing part of the description:
	_	pages	as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
	3377.1	1.	
2.			to the language , all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which hal application was filed, unless otherwise indicated under this item.
			ts were available or furnished to this Authority in the following language which is:
		the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
		the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
		the lan	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
		or 55.3).
3.			to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international
	prelir	minary ex	xamination was carried out on the basis of the sequence listing:
		contain	ned in the international application in written form.
	Щ	filed to	gether with the international application in computer readable form.
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has
			irnished.
4.	Ш	The am	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
*	in thi		sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
**		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 00/04699

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

charions and explanations supporting such statement					
1. Statement					
Novelty (N)	Claims	1-24	YES		
	Claims	25-34	NO		
Inventive step (IS)	Claims	1-24	YES		
•	Claims	25-34	NO		
Industrial applicability (IA)	Claims	1-34	YES		
	Claims		NO		

2. Citations and explanations

Cited Documents:

Document 1: JP, 9-172021, A (Sony Corp.), June 30, 1997

(30.06.97), (Family: none)

Document 2: JP, 10-112479, A (Fuji Xerox Co., Ltd.),

April 28, 1998 (28.04.98), (Family: none)

Document 3: JP, 6-163551, A (NEC Kansai, Ltd.), June 10,

1994 (10.06.94), (Family: none)

Document 4: US, 5705852, A (Sony Chemicals Corp.), June

6, 1998 (06.06.98)

& JP, 8-287208, A & EP, 737935, A2

The invention disclosed in Claims 1 to 14

The invention set forth in these claims is novel and involves an inventive step in relation to the inventions disclosed in Documents 1 to 4 (hereinafter referred to as "Cited Invention 1", etc.).

None of Cited Inventions 1 to 4 includes the feature of cutting a thermoplastic resin sheet by thermally pressing it and this feature would not be obvious to a person skilled in the art.

The invention disclosed in Claims 15 to 24

The invention set forth in these claims is novel and involves an inventive step in relation to Cited Inventions

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 00/04699

1 to 4.

Since in Cited Invention 1 the "bump (12)" is not exposed on the "land (11A)"-forming surface of the "substrate (11)", said invention does not include the feature set forth in Claim 15 wherein "the above-mentioned bump is exposed on the above-mentioned pattern-forming surface" and this feature would not be obvious to a person skilled in the art. Since Claims 16 to 24 refer directly or indirectly back to Claim 15, the invention set forth in these claims is also novel and involves an inventive step.

The invention disclosed in Claims 25 to 27 and 30 to 32

The invention set forth in these claims lacks novelty over Cited Invention 1.

The feature of Cited Invention 1 wherein the "cone section (12A)", the "bump-molding device (20)", and the "bump (12)" are placed in close proximity to the "land (11A)" without them being exposed externally by means of an "insulation film (13)" are equivalent to the "contact area-increasing section", the "increasing section-forming member/the contact area-increasing device/the pressing device for forming the increasing section-forming member" and the feature of "placing the above-mentioned bumps of the semiconductor element in close proximity to the above-mentioned patterned surface whilst said bumps are in an (exposed or) unexposed state".

The invention disclosed in Claim 28

The invention set forth in this claim does not involve an inventive step in the light of Cited Inventions 1 and 2.

It would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying the "undulating pattern-forming tool (32)" for the bump head section of Cited Invention 2 to the "bump-molding device (20)" of Cited Invention 1.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT.

International application No.
PCT/JP 00/04699

The invention disclosed in Claim 29

The invention set forth in this claim does not involve an inventive step in the light of Cited Inventions 1 and 3.


It is clear that the "recessed step section (4)" of the "capillary" of Cited Invention 3 increases the contact area of the bump and it would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying this feature to the manufacturing method of Cited Invention 1.

The invention disclosed in Claims 33 and 34

The invention set forth in these claims does not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 4.


It is clear from Cited Invention 4 that the feature of using face-down bonding in a non-contact-type IC card is common practice and it would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying this feature to the manufacturing method of Cited Invention 1.

White Being Sing





特許協力条約



国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 662004	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP00/04699	国際出願日 (日.月.年) 13	. 07. 00	優先日 (日.月.年) ¹	6. 07. 99	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/56	, 21/60				
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社	· .				
,					
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法	施行規則第57条(P(CT-3 6 条)の規定	Eに従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紀	紙を含めて全部で	4 ~-3	ジ からなる。		
│ │ この国際予備審査報告には、『	が 対風書類、つまり補正	されて、この報告の集	基礎とされた及びし	/又はこの園際予備塞	
査機関に対してした訂正を含む	3明細書、請求の範囲	及び/又は図面も添作		八元八四八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
(PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で					
3. この国際予備審査報告は、次の内容 	学を含む。		,		
I x 国際予備審査報告の基礎					
Ⅱ □ 優先権					
Ⅲ □ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性につい	いての国際予備審査報	告の不作成		
IV					
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明	トる新規性、進歩性又	は産業上の利用可能性	Eについての見解、	それを裏付けるため	
VI bる種の引用文献			,		
VII 国際出願の不備					
VII 国際出願に対する意見					
国際予備審査の請求書を受理した日 12.12.00		国際予備審査報告を作 29.	■成した日 08.01		

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

名称及びあて先



4 R

8727

6758

Ι.		国際予備審査報	製告の基礎	<u> </u>			
1.	ı	この国際予備 領 応答するために P C T規則70.	こ提出され	レた差し替え用&	頁に基づいて作成さ 氏は、この報告書に	れた。(法第6条(PC おいて「出願時」とし、	T14条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	袋出願書類	ĺ			
		明細書	第		ページ、 ページ、	出願時に提出されたも 国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
	_	明細書	第	***	ページ、		_ 付の書簡と共に提出されたもの
	\sqcup	請求の範囲	第	 -	項、	出願時に提出されたも	
		請求の範囲	第		項、	PCT19条の規定に	
		請求の範囲 請求の範囲	第 第 		項、 項、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの _ 付の書簡と共に提出されたもの
		図面	第		ページ/図、	出願時に提出されたもの	
		図面 図面	第 第		ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの ₋ 付の書簡と共に提出されたもの
		明細書の配列			ページ、	出願時に提出されたもの	D .
		明細書の配列明細書の配列			ページ、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
3.		P C T規語	則48.3 (b) a 番名 ヌ にとののしった とののしった とののしった	にいう国際公開 かに提出された オチド又はアミ をれる書面による に提出されたフ 発子備審査(また 等子備審査の配列 を またる配列 を またののの を またのの。 と またのの を またの を またの を またの を またの を またの を またの を またの を またの を またの を またの を またの またの を またの を またの またの またの またの またの またの またの またの またの またの	P C T 規則55.2また ノ酸配列を含んでお る配列表 レキシブルディスク とは調査)機関に提 とは調査)機関に提	は55.3にいう翻訳文の言 おり、次の配列表に基づき による配列表 出された書面による配列 出されたフレキシブルデ 国際出願の開示の範囲を	を国際予備審査報告を行った。 表 ィスクによる配列表 超える事項を含まない旨の陳述
	L	書の提出が	があった。		ミノレキシノルティ	スクによる配列表に記録	した配列が同一である旨の陳述
4.	a □			が削除された。	ページ		
	П	請求の範囲	第		—— 項		
		図面	図面の第		^ ^->	ジ /図	
5.	_	れるので、そ	の補正が	されなかったも	したように、補正が のとして作成した。 ればならず、本報台	(PCT規則70.2(c) こ	道囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上

v.	7. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2	いたためを目録	アルナ ぜんしょ
٧.	アン・ 対象性、逆少性大は産業上の利用可能性についての伝第12条(FCIS5条(2) 文献及び説明	リアに足める兄旃、	てれを扱行ける
1.	. 見解		

 新規性(N)
 請求の範囲
 1-24
 有

 請求の範囲
 25-34
 無

 進歩性(IS)
 請求の範囲
 1-24
 有

 請求の範囲
 25-34
 無

産業上の利用可能性 (IA)請求の範囲1-34有請求の範囲無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

<引用文献>

1: JP 9-172021 A(ソニー株式会社) 30. 6月. 1997(30.06.97)(ファミリーなし) 2: JP 10-112479 A(富士ゼロックス株式会社)

28. 4月. 1998(28. 04. 98)(ファミリーなし)

3: JP 6-163551 A(関西日本電気株式会社) 10. 6月.1994(10.06.94)(ファミリーなし)

4:US 5705852 A(Sony Chemicals Corp.) 6. 6月. 1998(06.06.98) &JP 8-287208 A &EP 737935 A2

<請求項1-14に係る発明について>

本項に係る発明は、引用文献1-4に記載された発明(以下、それぞれ「引用発明1」のように記載する。)に対して新規性及び進歩性を有する。 引用発明1-4はいずれも熱可塑性樹脂シートを熱プレスしてカットする点を包含せず、またこの点は当業者にとって自明なものでもない。

<請求項15-24に係る発明について>

本項に係る発明は、引用発明1-4に対して新規性及び進歩性を有する。

引用発明1は、「バンプ12」を「基板11」の「ランド11A」形成面に露出させるものではないから、同発明は請求項15に係る発明における「上記パターン形成面に露出した上記バンプ」の点について包含せず、またこの点は当業者にとって自明なものでもない。また、請求項16-24は直接的又は間接的に請求項15を引用するから、それらに係る各発明についても同様である。

<請求項25-27、30-32に係る発明について>

本項に係る発明は、引用発明1に対して新規性を有しない。

引用発明1において、「円錐部12A」「バンプ成型装置20」及び「バンプ12」が「絶縁膜13」によって外部にさらされない状態で「ランド11A」へ近接させられることは、それぞれ、本項発明における「接触面積増加部」「増加部形成部材/接触面積増加装置/増加部形成部材用押圧装置」及び「上記パターン形成面に上記半導体素子の上記バンプを(露出させ又は)非露出な状態で近接させる」に相当する。

THIS PAGE BLANK (uspro)



補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

V 欄の続き

<請求項28に係る発明について>

本項に係る発明は、引用発明1、2により進歩性を有しない。 引用発明2のバンプ頭部に対する「凹凸形成ツール32」を、引用発明1の「バン プ成型装置20」に適用することは当業者であれば容易に想到できたことである。

<請求項29に係る発明について>

本項に係る発明は、引用発明1、3により進歩性を有しない。 引用発明3の「キャピラリー」の「凹段部4」によれば、バンプの接触面積を増加 することができることは明らかであって、これを引用発明1の製造方法に適用することは当業者であれば容易に想到できたことである。


<請求項33、34に係る発明について>

The Art of the State of the Sta

本項に係る発明は、引用発明1、4により進歩性を有しない。 引用発明4から明らかなように、フェイスダウンボンディングを非接触式ICカードに用いる点は周知技術であり、この点を引用発明1の製造方法に適用することは当業者であれば容易に想到できたことである。

(USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY



NOTIFICATION CONCERNI **SUBMISSION OR TRANSMITTAL** OF PRIORITY DOCUMENT

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

AOYAMA, Tamotsu Aoyama & Partners **IMP** Building 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0001 JAPON -



Date of mailing (day/month/year) 10 November 2000 (10.11.00)	SAI SIV
Applicant's or agent's file reference 662004	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/04699 ✓	International filing date (day/month/year) 13 July 2000 (13.07.00) ×
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 16 July 1999 (16.07.99)
Not yet published Applicant	16 July 1999 (16.07.99)

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
16 July 1999 (16.07.99)	11/202847	JP /	04 Sept 2000 (04.09.00)
08 Marc 2000 (08.03.00)	2000/63686		04 Sept 2000 (04.09.00)

The Internati nal Bur au of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switz rland

Authorized officer

S. Mandallaz

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35



PATENT COOPERATION TREATY

13. 2.

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

AOYAMA, Tamotsu Aoyama & Partners IMP Building 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0001 JAPON

Date of mailing (day/month/year)

25 January 2001 (25.01.01)

Applicant's or agent's file reference

662004

IMPORTANT NOTICE

International application No.

-

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/JP00/04699

13 July 2000 (13.07.00)

16 July 1999 (16.07.99)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EΡ

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 25 January 2001 (25.01.01) under No. WO 01/06558

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The Internati nal Bureau f WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer


J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

3781014 外国方式

(USPTO) NNAJB 39A9 SIHT







図2








図3B




図3 C




図3D







図3E



ノヒ











図5B






図6










図 7



















図9B










図11




図12








図13

















図15













17/35





THE DEST DE ANY USPTO


図18




19/35












図21




図22





図23







図25








図27





25/35








図30










図33






図34









図37







図39









図41









THE PLANK (USPTO)



図44




図45




図46






図47



(USPTO)





A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L21/56, 21/60						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	S SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L21/56, 21/60						
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000					
	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim N .			
A	JP, 9-64078, A (Matsushita Electron of March, 1997 (07.03.97), Figs. 1, 2 (Family: none)	etric Works, Ltd.),	1-14			
x	JP, 9-172021, A (Sony Corporati	.on),	15-17,20-27,			
Y	30 June, 1997 (30.06.97), Par. Nos. [0021] to [0024]; Fig. 5 (Family: none)		30-34 18,19,28,29			
Y	JP, 10-112479, A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 28 April, 1998 (28.04.98), Fig. 2 (Family: none)		18,28			
Y	JP, 6-163551, A (NEC Kansai, Lt 10 June, 1994 (10.06.94), Fig. 3 (Family: none)	:d.),	19,29			
Further	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited to specia "O" docum means "P" docum than th	Il categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other I reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ment published prior to the international filing date but later the priority date claimed actual completion of the international search October, 2000 (10.10.00)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 24 October, 2000 (24.10.00)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone N .				



国際出願番号 PCT/JP00/04699

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H01L21/56, 21/60

B. 調査を行った分野

(*)

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L21/56, 21/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-2000

日本国公開実用新案公報

1971-2000

日本国登録実用新案公報

1994-2000

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	JP, 9-64078, A(松下電工株式会社)7.3月.1997 (07.03.97) 図1,2(ファミリーなし)	1-14		
х	JP, 9-172021, A (ソニー株式会社) 30. 6月. 1 997 (30. 06. 97) 【0021】-【0024】図5 (ファミリーなし)	15-17, 20-27, 30-34		
Y		<u>18, 19, 28, 29</u>		
Y	JP, 10-112479, A (富士ゼロックス株式会社) 28. 4月. 1998 (28. 04. 98) 第2図 (ファミリーなし)	18, 28		

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10.10.00	国際調査報告の発送日 24.10.00		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (1SA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 松本 貢 印 4R 7920		
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 6413		



国際出願番号 PCT/JP00/04699

C(続き).				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP, 6-163551, A (関西日本電気株式会社) 10. 6月. 1994 (10. 06. 94) 図3 (ファミリーなし)	19, 29		
	·			